



Technický list

Tesniaca doska typ : Antiolio EC						
Popis a použitie: zmes NBR a SBR kaučuku, s dobrou odolnosťou voči olejom pri bežných teplotách a s priemernými mechanickými vlastnosťami						
Vlastnosti		Normy	Jednotky	Tolerancie	Hodnoty	
Farba: čierna						
Tvrdosť		ASTM D2240 DIN 53505	°Sh A	± 5	70	
Špecifická hmotnosť		ASTM D792 DIN 53479	g/cm ³	± 0,03	1,55	
Pevnosť		ASTM D412 DIN 53504	MPa (.)	min.	5	
Ťažnosť		ASTM D412 DIN 53540	%	min.	250	
Odolnosť proti roztrhnutiu		ASTM D624 DIN 53515	N/mm (.)	min.	15	
Oderuvzdornosť		ISO 4649 DIN 53516	mm ³	max.		
Stárnutie		Zmena:				
Médium	ASTM 1 olej	Tvrlosti	ASTM D573	°Sh A	max.	+ 3
Čas	72 h	Pevnosti	DIN 53508	%	max.	
Teplota	50 °C	Ťažnosti		%	max.	
		Objemu		%	max.	- 3
Stárnutie		Zmena:				
Médium	ASTM 3 olej	Tvrlosti	ASTM D471	°Sh A	max.	- 7
Čas	72 h	Pevnosti	DIN 53521	%	max.	
Teplota	50 °C	Ťažnosti		%	max.	
		Objemu		%	max.	+ 7
Min. a max. pracovné teploty						
Vzduch			°C		+ 70	
Olej			°C		-20	
Voda			°C		+ 20	
					+ 80	

Obchodný sortiment Remaplast

Vyžiadať si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PP, PE, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformované tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: +421/263 830 991 - 3

Napíšte nám: info@remaplast.sk