



## Technický list

Tesniaca doska typ : <b>EPDM EC</b>					
Popis a použitie: zmes etylen-propylenového a SBR kaučuku s priemernou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, ozónu a priemernými mechnickými vlastnosťami					
Vlastnosti	Normy	Jednotky	Tolerancie	Hodnoty	
Farba: čierna					
Tvrdosť		ASTM D2240 DIN 53505	°Sh A	± 5	70
Špecifická hmotnosť		ASTM D792 DIN 53479	g/cm <sup>3</sup>	± 0,03	1,55
Pevnosť		ASTM D412 DIN 53504	MPa (.)	min.	4
Ťažnosť		ASTM D412 DIN 53540	%	min.	220
Odolnosť proti roztrhnutiu		ASTM D624 DIN 53515	N/mm (.)	min.	7
Oderuvzdornosť		ISO 4649 DIN 53516	mm <sup>3</sup>	max.	
<b>Stárnutie</b>		<b>Zmena:</b>			
Médium	vzduch	Tvrlosti	°Sh A	max.	
Čas	72 h	Pevnosti	ASTM	%	+6
Teplota	70°C	Ťažnosti	D573	%	- 10
		Objemu	DIN 53508	%	- 35
<b>Stárnutie</b>		<b>Zmena:</b>			
Médium	voda	Tvrlosti	°Sh A	max.	- 6
Čas	72 h	Pevnosti	ASTM	%	max.
Teplota	50°C	Ťažnosti	D471	%	max.
		Objemu	DIN 53521	%	max.
<b>Min. a max. pracovné teploty</b>					
Vzduch			°C		+70 až -20
Olej			°C		nie
Voda			°C		+ 80

Obchodný sortiment Remaplast

Vyžiadať si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PP, PE, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformované tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: +421/263 830 991 - 3

Napíšte nám: info@remaplast.sk