



Technický list

Tesniaca doska typ : NBR 2001						
Popis a použitie: NBR nitrilový kaučuk, s dobrou odolnosťou voči olejom a živočíšnym tukom pri pracovnej teplote 100 °C a s dobrými mechanickými vlastnosťami						
Vlastnosti	Normy	Jednotky	Tolerancie	Hodnoty		
Farba: čierna						
Tvrdosť	ASTM D2240 DIN 53505	°Sh A	± 5	72		
Špecifická hmotnosť	ASTM D792 DIN 53479	g/cm ³	± 0,03	1,5		
Pevnosť	ASTM D412 DIN 53504	MPa (.)	min.	8		
Ťažnosť	ASTM D412 DIN 53540	%	min.	350		
Odolnosť proti roztrhnutiu	ASTM D624 DIN 53515	N/mm (.)	min.	30		
Oderuvzdornosť	ISO 4649 DIN 53516	mm ³	max.			
Stárnutie						
Médium olej Čas Teplota	ASTM 1 72 h 100 °C	Zmena: Tvrlosti Pevnosti Ťažnosti Objemu	ASTM D573 DIN 53508	°Sh A % % %	max. max. max. max.	+ 12 - 10
Stárnutie						
Médium olej Čas Teplota	ASTM 3 72 h 100 °C	Zmena: Tvrlosti Pevnosti Ťažnosti Objemu	ASTM D471 DIN 53521	°Sh A % % %	max. max. max. max.	- 8 + 10
Min. a max pracovné teploty						
Vzduch Olej Voda			°C °C °C		+ 100 -20 + 100 + 90	

Obchodný sortiment Remaplast

Vyžadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PP, PE, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textítu, Dehonítu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gumy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: +421/263 830 991 - 3

Napíšte nám: info@remaplast.sk