



Technický list

Tesniaca doska typ : NEOPRENE SUPER 3015					
Popis a použitie: CR /polychloroprenový kaučuk, s vynikajúcou odolnosťou voči olejom, atmosferickým vplyvom a ohňu, s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami					
Vlastnosti					
Farba: čierna		Normy	Jednotky	Odchýlky	Hodnoty
Tvrdosť		ASTM D2240 DIN 53505	°Sh A	± 5	60
Špecifická hmotnosť		ASTM D792 DIN 53479	g/cm ³	± 0,03	1,42
Pevnosť		ASTM D412 DIN 53504	MPa (.)	min.	12
Ťažnosť		ASTM D412 DIN 53540	%	min.	400
Odolnosť proti roztrhnutiu		ASTM D624 DIN 53515	N/mm (.)	min.	35
Oderuvzdornosť		ISO 4649 DIN 53516	mm ³	max.	
Stárnutie	Zmena:	ASTM	°Sh A	max.	+5
Médium	Tvrlosti	D573	%	max.	-10
Čas	Pevnosti	DIN 53508	%	max.	-20
Teplota	Ťažnosti		%	max.	
	Objemu				
Stárnutie	Zmena:	ASTM	°Sh A	max.	
Médium	Tvrlosti	D471	%	max.	- 3
Čas	Pevnosti	DIN 53521	%	max.	
Teplota	Ťažnosti		%	max.	+ 3
	Objemu				
Min. a max. pracovné teploty					
Vzduch			°C		+ 90 -20
Olej			°C		+ 50
Voda			°C		+ 90

Obchodný sortiment Remaplast

Vyžadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PP, PE, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformované tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: +421/263 830 991 - 3
Napíšte nám: info@remaplast.sk