



## Technický list

<b>Tesniaca doska typ : 1506 Paraguma</b>					
<b>Popis a použitie:</b> gumová doska na báze NR /prírodného kaučuku/ s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami pružnosťou a nízkou tvrdosťou					
<b>Vlastnosti</b>	<b>Normy</b>	<b>Jednotky</b>	<b>Tolerancie</b>	<b>Hodnoty</b>	
Farba: svetlohnedá					
<b>Tvrdosť</b>	ASTM D2240 DIN 53505	°Sh A	± 5	40	
<b>Špecifická hmotnosť</b>	ASTM D792 DIN 53479	g/cm <sup>3</sup>	± 0,03	0,97	
<b>Pevnosť</b>	ASTM D412 DIN 53504	MPa (.)	min.	20	
<b>Ťažnosť</b>	ASTM D412 DIN 53540	%	min.	550	
<b>Odolnosť proti roztrhnutiu</b>	ASTM D624 DIN 53515	N/mm (.)	min.	40	
<b>Oderuvzdornosť</b>	ISO 4649 DIN 53516	mm <sup>3</sup>	max.		
<b>Stárnutie</b>	<b>Zmena:</b> Tvrlosti Pevnosti Ťažnosti Objemu				
Médium	vzduch	ASTM D573 DIN 53508	°Sh A %	max. max. max. max.	+ 3 - 40 - 40
Čas	72 h		%		
Teplota	70 °C		%		
<b>Stárnutie</b>	<b>Zmena:</b> Tvrlosti Pevnosti Ťažnosti Objemu				
Médium	voda	ASTM D471 DIN 53521	°Sh A %	max. max. max. max.	- 3  + 3
Čas	72 h		%		
Teplota	50 °C		%		
<b>Min. a max. pracovné teploty</b>					
Vzduch			°C		+ 70 -35
Olej			°C		nie
Voda			°C		+ 70

Obchodný sortiment Remaplast

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PP, PE, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: +421/263 830 991 - 3

Napíšte nám: info@remaplast.sk