



Technický list

| Tesniaca doska typ : Super Abrasion typ 1002 | | | | | |
|---|---|------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| Popis a použitie: gumová doska na báze NR /prírodného kaučuku/ s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami a výbornou odolnosťou voči oderu | | | | | |
| Vlastnosti | Normy | Jednotky | Tolerancie | Hodnoty | |
| Farba: čierna | | | | | |
| Tvrdosť | ASTM D2240 DIN 53505 | °Sh A | ± 5 | 65 | |
| Špecifická hmotnosť | ASTM D792 DIN 53479 | g/cm ³ | ± 0,03 | 1,13 | |
| Pevnosť | ASTM D412 DIN 53504 | MPa (.) | min. | 20 | |
| Ťažnosť | ASTM D412 DIN 53540 | % | min. | 350 | |
| Odolnosť proti roztrhnutiu | ASTM D624 DIN 53515 | N/mm (.) | min. | 70 | |
| Oderuvzdornosť | ISO 4649 DIN 53516 | mm ³ | max. | 120 | |
| Stárnutie | Zmena: Tvrdošti Pevnosti Ťažnosti Objemu | | | | |
| Médium Čas Teplota | vzduch 72 h 70 °C | ASTM D573 DIN 53508 | °Sh A % % % | max. max. max. max. | + 8 - 30 - 40 |
| Stárnutie | Zmena: Tvrdošti Pevnosti Ťažnosti Objemu | | | | |
| Médium Čas Teplota | voda 72 h 70 °C | ASTM D471 DIN 53521 | °Sh A % % % | max. max. max. max. | - 4 + 3 |
| Min. a max. pracovné teploty | | | | | |
| Vzduch Olej Voda | | | °C °C °C | | + 80 -35 nie + 80 |

Obchodný sortiment Remaplast

Vyžadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PP, PE, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: +421/263 830 991 - 3
Napíšte nám: info@remaplast.sk