



Bezazbestové termoizolačné lepenky

1. Bezazbestová termoizolačná lepenka - typ ISO - N - 850

Klasifikačná teplota:	850 °C	
Objemová hmotnosť:	0,9 g/cm ³	DIN 3752
Pevnosť v ťahu:	3,0 N/mm ²	DIN 52910
Strata po žiarení:	18 %	DIN 52911
Tepelná odolnosť proti elektr. Nápätu:	9,5 kV	DIN 53481 pri hrúbke platne 5 mm
Nasiakavosť po 1 hodine vo vode:	72 %	
Plošné zmrštenie po 24 hod. a teplote 750 °C	0,93 %	
Rozpustné častice v 20 % HCl:	8,2 %	DIN 3752
Stupeň kyslosti, pH hodnota 10 % roztoku:	5,9 %	
Štandardný rozmer:	1000 x 1000 mm	
Balenie:	v kartónoch na drevenej palete, 8 kartónov na palete	

Hrúbka v mm	kg/m ²	Počet kusov v kartóne
1	0,9	100
2	1,8	50
3	2,7	34
4	3,6	25
5	4,5	20
6	5,4	17
7	6,3	15
8	7,2	13
10	9	10

2. Bezazbestová termoizolačná lepenka - typ ISO - N - 1200

Klasifikačná teplota:	1200 °C	
Objemová hmotnosť:	0,9 g/cm ³	DIN 3752
Pevnosť v ťahu:	3,3 N/mm ²	DIN 52910
Strata po žiarení:	20 %	DIN 52911
Tepelná odolnosť proti elektr. Nápäťu:	10,6 kV	DIN 53481 pri hrúbke platne 5 mm
Nasiakavosť po 1 hodine vo vode:	85 %	
Plošné zmrštenie po 24 hod. a teplote 900 °C	3,1 %	
Rozpustné častice v 20 % HCl:	7 %	DIN 3752
Stupeň kyslosti, pH hodnota 10 % roztoku:	6,5 %	
Štandardný rozmer:	1000 x 1000 mm	
Balenie:	v kartónoch na drevenej palete, 8 kartónov na palete	

Hrúbka v mm	kg/m ²	Počet kusov v kartóne
1	0,9	100
2	1,8	50
3	2,7	34
4	3,6	25
5	4,5	20
6	5,4	17
7	6,3	15
8	7,2	13
10	9	10

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gumy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: + 421 / 263 830 991 - 3

Napíšte nám: info@remaplast.sk