



## Dosky z hubovej gummy

Kvalita Štandard	Hustota kg/l	Štruktúra
RG 160	0,14 - 0,18	mäkká, so stredne hrubými pórmami
RG 200	0,18 - 0,22	stredne pevná, so stredne veľkými pórmami
RG 270	0,25 - 0,30	pevná, s jemnými pórmami
<b>Technická kvalita</b>		
RG 130	0,11 - 0,15	veľmi mäkká, s jemnými pórmami
RG 160	0,14 - 0,18	mäkká, s jemnými hrubými pórmami
RG 200	0,18 - 0,22	stredne pevná, s jemnými so stredne veľkými pórmami
RG 250	0,23 - 0,27	pevná, jemne poristá
RG 300	0,27 - 0,33	pevný, jemne poristá
<b>Ťažnosť pri roztrhnutí</b>		
min. 380 %	Štandard RG 160, 200, 270	
	Kvalita technická RG 160, 350	
min. 440 %	Kvalita technická RG 130, 200, 250, 300	
<b>Pevnosť</b>		
min. 2,2 MPa	Štandard RG 160	
	Kvalita technická RG 130, 160	
min. 2,9 MPa	Štandard RG 200, 270	
	Kvalita technická RG 200	
min. 4,5 MPa	Kvalita technická RG 250, 300, 350	
<b>Tepelná odolnosť</b>	do + 80 <sup>0</sup> C vo vode	
<b>Odolnosť proti nízkym teplotám</b>	do - 40 <sup>0</sup> C je pružný	
<b>Horľavosť</b>	ľahko zápalný, zhorí so zvyškom popola	
<b>Dodávaný tvar</b>	Ďĺžka x šírka v mm	
Štandard RG 160	1230 x 780	
RG 200	1230 x 780	
RG 270	1050 x 950	
<b>Technická kvalita</b>		
RG 130	2060 x 900 a 1360 x 710	
RG 160	2060 x 900 a 1360 x 710	
RG 200	2060 x 900	
RG 250	1360 x 710 a 1800 x 900	
RG 300	1300 x 800	
RG 350	1360 x 700	

Obchodný sortiment Remaplast:

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PE, PP, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.