



REMAPLAST spol. s r.o.
VEĽKOOBCHOD • GUMA • PLASTY

Dosky z expandovaného PTFE

Fyzikálno – chemické vlastnosti

Chemická odolnosť: pri pH 0 – 14 pri všetkých médiách vynímajúc rozpustené a roztavené alkalické kovy a elementárny fluor pri teplotách menších ako 150 °C a tlaku pod 40 barov

Tepelná odolnosť: - 240 °C až + 270 °C, krátkodobu + 315 °C

Nominálna špecifická hmotnosť: 0,8 g/cm³

Tlaková odolnosť: podľa systému zabudovania od vákua po 200 barov

Max. plošný tlak: 150 N/mm²

Pružnosť: 10 – 16 %

Potravinárska nezávadnosť /FDA/ do + 260 °C

Odolnosť: vplyvu poveternosti, stárnutiu a UV žiareniu

Formát:

600 x 1200 x 3 mm

1000 x 1600 x 3 mm

1500 x 1500 x 3 mm

Obchodný sortiment Remaplast

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PP, PE, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEI, technickej gumy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformigové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: +421/263 830 991 - 3

Napíšte nám: info@remaplast.sk