



Technický list

Tesniaca doska typ : ANTIBENZINA 2026					
Popis a použitie: NBR nitrilový kaučuk, s výbornou odolnosťou voči olejom a pohonným látkam a s dobrými mechanickými vlastnosťami do + 100 °C					
Vlastnosti		Normy	Jednotky	Tolerancie	Hodnoty
Farba: čierna					
Tvrdosť		ASTM D2240 DIN 53505	°Sh A	± 5	72
Špecifická hmotnosť		ASTM D792 DIN 53479	g/cm ³	± 0,03	1,4
Pevnosť		ASTM D412 DIN 53504	MPa (.)	min.	10
Ťažnosť		ASTM D412 DIN 53540	%	min.	320
Odolnosť proti roztrhnutiu		ASTM D624 DIN 53515	N/mm (.)	min.	35
Oderuvzdornosť		ISO 4649 DIN 53516	mm ³	max.	
Stárnutie Médium olej Čas Teplota	ASTM 3 72 h 100 °C	Zmena: Tvrlosti Pevnosti Ťažnosti Objemu	ASTM D573 DIN 53508	°Sh A % % %	max. max. max. max. - 8 + 10
Stárnutie Médium Čas Teplota	palivo C 72 h 100 °C	Zmena: Tvrlosti Pevnosti Ťažnosti Objemu	ASTM D471 DIN 53521	°Sh A % % %	max. max. max. max. - 8 + 10
Min. a max pracovné teploty					
Vzduch			°C		+ 100 -20
Olej			°C		+ 100
Voda			°C		+ 90

Obchodný sortiment Remaplast

Vyžadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PP, PE, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformovacie tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: +421/263 830 991 - 3

Napište nám: info@remaplast.sk