



Technický list

Tesniaca doska typ : EPDM SUPER 4444						
Popis a použitie: Etylen-propylenový kaučuk s vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, ozónu a všeobecne chemikáliam do + 120 °C						
Vlastnosti	Normy	Jednotky	Tolerancie	Hodnoty		
Farba: čierna						
Tvrdosť		ASTM D2240 DIN 53505	°Sh A	± 5	60	
Špecifická hmotnosť		ASTM D792 DIN 53479	g/cm ³	± 0,03	1,1	
Pevnosť		ASTM D412 DIN 53504	MPa (.)	min.	12	
Ťažnosť		ASTM D412 DIN 53540	%	min.	450	
Odolnosť proti roztrhnutiu		ASTM D624 DIN 53515	N/mm (.)	min.	15	
Oderuvzdornosť		ISO 4649 DIN 53516	mm ³	max.		
Stárnutie		Zmena:				
Medium	vzduch	Tvrlosti	°Sh A	max.		
Čas	72 h	Pevnosti	ASTM	%	max.	+6
Teplota	100°C	Ťažnosti	D573	%	max.	- 10
		Objemu	DIN 53508	%	max.	- 30
Stárnutie		Zmena:				
Medium	voda	Tvrlosti	°Sh A	max.	- 3	
Čas	72 h	Pevnosti	ASTM	%	max.	
Teplota	100°C	Ťažnosti	D471	%	max.	
		Objemu	DIN 53521	%	max.	+ 3
Min. a max. pracovné teploty						
Vzduch			°C		+ 120 -20	
Olej			°C		nie	
Voda			°C		+ 100	

Obchodný sortiment Remaplast

Vyžadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PP, PE, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformingové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: +421/263 830 991 - 3

Napíšte nám: info@remaplast.sk