



## Technický list

<b>Tesniaca doska typ : 1532 N FOOD Quality</b>					
<b>Popis a použitie: NBR kaučuková zmes vhodná pre kontakt s potravinami a olejmi do + 100 °C</b>					
<b>Vlastnosti</b>		<b>Normy</b>	<b>Jednotky</b>	<b>Tolerancie</b>	<b>Hodnoty</b>
Farba: biela					
<b>Tvrdosť</b>		ASTM D2240 DIN 53505	°Sh A	± 5	60
<b>Špecifická hmotnosť</b>		ASTM D792 DIN 53479	g/cm <sup>3</sup>	± 0,03	1,3
<b>Pevnosť</b>		ASTM D412 DIN 53504	MPa (.)	min.	9
<b>Ťažnosť</b>		ASTM D412 DIN 53540	%	min.	400
<b>Odolnosť proti roztrhnutiu</b>		ASTM D624 DIN 53515	N/mm (.)	min.	22
<b>Oderuvzdornosť</b>		ISO 4649 DIN 53516	mm <sup>3</sup>	max.	
<b>Stárnutie</b>		<b>Zmena:</b>			
Médium	vzduch	Tvrlosti	°Sh A	max.	
Čas	72 h	Pevnosti	%	max.	+8
Teplota	70°C	Ťažnosti	%	max.	- 30
		Objemu	%	max.	- 40
<b>Stárnutie</b>		<b>Zmena:</b>			
Médium	olej ASTM	Tvrlosti	°Sh A	max.	- 8
3		Pevnosti	%	max.	
Čas	72 h	Ťažnosti	%	max.	
Teplota	50°C	Objemu	%	max.	+10
<b>Min. a max pracovné teploty</b>					
Vzduch			°C		+ 100 -20
Olej			°C		+ 100
Voda			°C		+ 90

Obchodný sortiment Remaplast

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PP, PE, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformovové tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: +421/263 830 991 - 3

Napište nám: info@remaplast.sk