

Technický list

Tesniaca doska typ : 1011 SBR						
Popis a použitie: ekonomická varianta SBR gumového materiálu pre všeobecné použitie						
Vlastnosti		Normy	Jednotky	Tolerancie	Hodnoty	
Farba: čierna						
Tvrdosť		ASTM D2240 DIN 53505	°Sh A	± 5	70	
Špecifická hmotnosť		ASTM D792 DIN 53479	g/cm ³	± 0,03	1,65	
Pevnosť		ASTM D412 DIN 53504	MPa (.)	min.	3	
Ťažnosť		ASTM D412 DIN 53540	%	min.	200	
Odolnosť proti roztrhnutiu		ASTM D624 DIN 53515	N/mm (.)	min.	15	
Odervzdornosť		ISO 4649 DIN 53516	mm ³	max.		
Stárnutie		Zmena: Tvrlosti Pevnosti Ťažnosti Objemu	ASTM D573 DIN 53508	°Sh A % % %	max. max. max. max.	+ 5 - 20 - 30
Médium	vzduch					
Čas	72 h					
Teplota	50 °C					
Stárnutie						
Médium	voda					
Čas	72 h					
Teplota	50 °C					
Min. a max pracovné teploty						
Vzduch			°C		+ 70	-20
Olej			°C		nie	
Voda			°C		+ 70	

Obchodný sortiment Remaplast

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PP, PE, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gummy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformované tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: +421/263 830 991 - 3

Napište nám: info@remaplast.sk