



## SILIKÓNOVÁ POTRAVINÁRSKA FÓLIA 5106

Farebné prevedenie: biela, transparentná, červená

Šírka pásu: 1200 mm

Vlastnosť	Norma	Jednotka	Hodnota
Tvrdosť	ASTM D2240 DIN 53505	°Shore A	60 °(± 5)
Pevnosť v ťahu	DIN 53505 die S1 ASTM D412 Die C	MPa Psi	9,0 min 1305 min
Ťažnosť	ASTM D412 die C DIN 53505 die S1	%	300 min
Štruktúrálna pevnosť	ASTM D624 die B	N/mm	14,0 min
Zvyšková trvalá deformácia [24 hod., 150°C]	ASTM D395 Method B type 2	%	30 max
Tepelná vodivosť	0,330 to 0,515 x 10 <sup>-3</sup> GR-CAL/SEC/CM <sup>2</sup> /CN/°C		
Teplotná odolnosť	- 60 °C do + 200 °C (trvalo) + 250 °C(nárazovo)		
Ďalšia špecifikácia	Fólie odpovedajú normám: BS: EN: 2260: 1995 a FDA REGULATIONS FDA 21 CFR 177.2600		
Hrúbka	0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 a 12,0 mm		

Pozn. po dohode a v hrúbkach 14, 16, 18 a 20 mm a taktiež v mikroporéznom vyhotovení.

Obchodný sortiment Remaplast

Vyžiadajte si od nás ponuky aj na polotovary z PVC, PP, PE, PMMA, HiPS, ABS, PA 6, PA 4.6, PA 6.6, PA 6.12, PA 12, POM C, POM H, PET, textitu, Dehonitu, PBT, PC, PPE, PTFE, PVDF, ECTF, PEEK, PPS, PSU, PES, PPSU, PEi, technickej gumy, na tesniace a izolačné materiály, priemyselné hadice a termoformovacie tvrdé obalové a blistrové PVC, PP, HiPS, PET fólie.

Tel./fax: +421/263 830 991 - 3

Napište nám: info@remaplast.sk